

A2-90

寸切りボルト

強度保証寸切ボルト

寸切りボルト・全ネジボルト
強度保証品でございます!!寸切りボルトで強度保証品が求められて困っていませんか?
負荷のかかる場所での使用や、条件の厳しい現場での使用では
寸切りボルトにも強度保証や高強度が求められる場合がございます。

トミタラシではそんな現場の声にお答えします!

製品仕様

材料	SUS304CUN
ねじ精度	6g
強度保証	A2-90
保証荷重	900N/mm ²
表面処理	パシペート



STRONG BOLT

ラインナップ型番

バラ販売対応品

A2-90強度保証寸切り 型番	サイズ
A290ZN8-300	M8-300
A290ZN10-300	M10-300
A290ZN12-300	M12-300
A290ZN16-300	M16-300
A290ZN20-300	M20-300
A290ZN8-1000	M8-1000
A290ZN10-1000	M10-1000
A290ZN12-1000	M12-1000
A290ZN16-1000	M16-1000
A290ZN20-1000	M20-1000
A290ZN3/8-1000	W3/8-1000
A290ZN1/2-1000	W1/2-1000

A2-90とは?

【A2】は鋼種区分を示し、
【A】はオーステナイト(austenite)系ステンレス鋼を表します。
【2】は化学組成の区分を示します。

【90】は強度区分を示します。
最小引張強さをN/mm²で表した数字の1/10の値で
900N/mm²まで切れないという意味です。

鋼種分類	鋼種区分	強度区分	引張強さ	永久伸び 0.2%耐力	透磁率 (μ)	耐熱性 (70%耐力)
オーステナイト系	A2	90	900N/mm ²	700N/mm ²	1.01~1.03	500℃

SUS304CUNの採用事例・使用効果

- 綱手関連
 - ・電位差腐食の防止
 - ・設計のコンパクト化
 - ・寿命の長寿化
- 道路関連
 - ・雨水などの塩害による破損防止
 - ・交換作業の削減
 - ・熱による強度低下防止
- マリン関連
 - ・時効割れの防止
 - ・海浜環境による錆防止
 - ・酸による酸化軽減

※単位：mm

※ラインアップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

トミタラシ
富田螺子株式会社

TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3

☎ 03-3754-6228

📄 03-3755-2913

✉ info@tomitarashi.com

